


INSTRUCTIONS FOR USE


- Use:** For the sealing of ducts and service entry sleeves against entry of water or gas. For moulding around irregular profiles such as flanges, valves and couplings to provide a suitable contour for wrapping with anti-corrosion tapes.
- Surface Preparation:** Surfaces must be clean, dry and dust free. Remove all loose rust, scale and flaking coatings by scraping, wire brushing or blast cleaning.
- Priming:** For duct or sleeve sealing do not use primer. For profiling prior to the application of anti-corrosion tapes, apply appropriate primer for the tape. (e.g. DENSO PASTE™ for DENSO TAPE™ or DENSO PRIMER D™ for DENSOPOL™ or DENSOCLAD™ cold applied laminate tapes).



Application:

(a) Ducts, Sleeves and Service Entries:

Pack DENSYL™ MASTIC by hand into the annular space between the cable or service pipe and the duct or sleeve pipe. Force the mastic into the gap to a depth at least equal to the diameter of the sleeve or duct. Smooth the exposed surfaces and ensure that the spaces between pipes or cables are properly sealed.



(b) Valves Flanges and Couplings:

Prepare the surface and apply primer required for the anti-corrosion tape. Press DENSYL MASTIC into cavities, into angles to form a fillet and around bolt heads to form a rounded profile suitable for wrapping with tape without forming bridges or voids.

Overwrapping:

DENSYL™ MASTIC BLANKETS must be wrapped with anti-corrosion tape to complete protection. See 'Instructions for Use' for the particular tape. Detailed instructions and quantities tables for standard fittings are available from the manufacturer.

DENSYL™ MASTIC

INSTRUCTIONS FOR USE

Safety Data

- Storage:** Store correct way up in original packaging. Store away from direct heat and open flames.
Note: In cold weather, store the mastic for several hours in a warm room immediately prior to use.
- Transport:** No special precautions necessary.
- Handling:** Grease resistant gloves are advised to reduce skin contact.
Avoid contact with face, arms, etc.
Wash thoroughly after use and before work breaks to remove compound from the skin.
Careful attention should be given to personal hygiene.
Change and clean soiled clothing.
- Action in case of:**
- Fire:** Extinguish with dry powder, carbon dioxide or chemical foam.
Air breathing equipment may be necessary in large fires.
- Skin contact:** Wash with warm water and mild soap.
- Eye contact:** Not applicable.
- Inhalation:** Not applicable.
- Swallowing:** Not applicable
- Spillage:** Not applicable.
- Disposal:** Incineration or approved dumping.

IMPORTANT:

Winn & Coales (Denso) Ltd pursue a policy to develop and continually improve all of our products and therefore information given in these instructions for use is intended as a general guide and does not constitute a warranty, specification or risk assessment. Instructions for use are intended to provide sufficiently detailed information to achieve successful installation in normal circumstances. These guidelines may not cover all circumstances; however, our sales personnel are committed to assisting the user in establishing the suitability of the product for its intended purpose and additional specific information, advice and training (including Safety Data Sheets) is available. It is strongly recommended that installation is conducted with due regard to Health and Safety using a safe system of work, including risk assessments and method statements, in accordance with relevant local statutes and regulations. Equipment used for installation must be suitable for the intended use, maintained in a safe condition, inspected for signs of deterioration, and used by competent personnel. Any conflict between these guidelines and the specific project specifications must be resolved by the user before work commences. All rights reserved.



VER: 2512.15



DENSO NORTH AMERICA
90 IRONSIDE CRESCENT, UNIT 12,
TORONTO, ONTARIO, M1X 1M3 CANADA
TEL: 416-291-3435
EMAIL: sales@densona.com


Publication Number
305-5-90

A MEMBER OF WINN & COALES INTERNATIONAL

DENSO, INC. - USA
9710 TELGE ROAD
HOUSTON, TEXAS 77095
TEL: 281-821-3355
EMAIL: info@densona.com

MODE D'EMPLOI


- Utilisation:** Pour sceller les conduits et douilles d'accouplement des entrées de service afin de prévenir l'infiltration de l'eau ou de gaz. Pour mouler autour d'objets irréguliers tel les brides, les vannes et pièces de raccordement pour en adopter la forme pour ensuite les recouvrir de rubans anticorrosifs.
- Préparation:** La surface doit être propre, sèche et sans poussières. Enlever toute rouille et autres résidus écaillés. Gratter et brosser à l'aide d'une brosse métallique ou nettoyer au jet de sable.
- Couche de fond:** Pour les conduits et douilles d'accouplement, ne pas appliquer de couche de fond. Pour mouler autour d'objet de formes irrégulières appliquer la couche de fond appropriée au ruban qui sera utilisé. (ex., pâte Denso[™] pour le ruban Denso[™] ou couche de fond Denso D[™] pour le ruban Densopol[™] et le ruban laminé appliqué à froid Densoclad[™]).



Application:

(a) Conduits, douilles d'accouplement et entrées de service:

Presser le mastic Denstyl[™], à la main, dans l'escape autour du câble ou tuyau de service et le conduit ou la douille d'accouplement. Presser le mastic dans l'espace à une profondeur au moins égale au diamètre de la douille d'accouplement ou le conduit. Rendre la surface lisse et s'assurer que tous les espaces sont complètement scellés.



(b) Vannes, Brides, et pièces de raccordement

Prépare la surface et appliquer la couche de fond selon le ruban anticorrosif utilisé. Presser le mastic Denstyl[™] dans les cavités; dans les angles, en lisières; et autour des boulons pour en arrondir la forme et la rendre convenable à l'application du ruban sans former d'espaces vides ou de brèches.

Chevauchement:

Le mastic Denstyl[™] doit être recouvert de ruban anticorrosif pour que la protection soit assurée. Voir le "Mode d'emploi" des différents rubans. Des instructions détaillées ainsi que les tables des quantités pour les pièces de raccordement sont disponibles du manufacturier.

MASTIC DENSYL™

MODE D'EMPLOI

Mise en garde

- Entreposage:** Entreposer correctement dans son emballage original. Placer loin du feu et de la chaleur.
- Transport:** Aucune précaution spéciale n'est requise.
- Manutention:** Des gants à l'épreuve des produits à base de pétrole peuvent être portés pour réduire le contact avec l'épiderme.
Éviter les contacts avec le visage, les bras, etc.
Vous laver complètement après chaque utilisation ou au moment de la pause du travail pour retirer le produit de l'épiderme.
Porter une attention particulière à l'hygiène personnelle.
Enlever et laver les vêtements souillés.

En cas de

- Feu:** Éteindre avec une poudre sèche, du dioxyde de carbone ou de la mousse chimique. Des appareils respiratoires peuvent être nécessaires dans le cas d'un gros feu.
- Contact avec la peau:** Laver à l'eau tiède savonneuse.
- Contact avec les yeux:** Rincer les yeux complètement avec de l'eau propre.
- Respiration:** Pas applicable.
- Avalement:** Consulter un médecin.
- Renversement:** Pas applicable.
- Pour en disposer:** Pas incinération ou site d'enfouissement approuvé.
- Par temps froid::** Avant son utilisation, entreposer le mastic pour plusieurs heures dans une pièce réchauffée.

IMPORTANT:

Winn & Coales (Denso) Ltd poursuit une politique de développement et d'amélioration continue de tous ses produits. Par conséquent, les enseignements contenus dans ce mode d'emploi sont donnés à titre indicatif et ne constituent ni une garantie, ni une spécification, ni une évaluation des risques. Ce mode d'emploi vise à fournir des renseignements suffisamment détaillés pour une installation réussie dans des conditions normales. Ces directives peuvent ne pas couvrir toutes les situations; cependant, notre personnel de vente s'engage à aider l'utilisateur à déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Des renseignements supplémentaires, des conseils et des formations spécifiques (y compris des fiches de données de sécurité) sont disponibles. Il est fortement recommandé d'effectuer l'installation dans le respect des normes de santé et de sécurité, en utilisant une méthode de travail sécuritaire, incluant des évaluations des risques et des déclarations de méthode, conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. L'équipement utilisé pour l'installation doit être adapté à l'usage prévu, maintenu en bon état, inspecté pour détecter tout signe de détérioration et utilisé par du personnel compétent. Toute divergence entre ces directives et les spécifications spécifiques du projet doit être résolue par l'utilisateur avant le début des travaux. www.densona.com Tous droits réservés.



VER: 2512.15



DENSO NORTH AMERICA
90 IRONSIDE CRESCENT, UNIT 12,
TORONTO, ONTARIO, M1X 1M3 CANADA
TEL: 416-291-3435
EMAIL: sales@densona.com

Publication Number
305-5-90

A MEMBER OF WINN & COALES INTERNATIONAL

DENSO, INC. - USA
9710 TELGE ROAD
HOUSTON, TEXAS 77095
TEL: 281-821-3355
EMAIL: info@densona.com